


## ADLER Innenlasur

## 30801 a násl.



### Popis výrobku

Vodouředitelná lazura na akrylátové disperzní bázi v dekorativních a pestrých odstínech pro interiér. Příjemně voní, lehce zpracovatelná. Díky transparentním hedvábně lesklým odstínům zůstává zachován přirozený vzhled dřeva.

### Zvláštní vlastnosti

**Těžce hořlavá** dle normy ÖNORM A 1605 bod 12-5 (třída namáhání 5-B)

### Oblasti použití

Dřevěné obložení stěn či stropů, dveře (použijte vhodné těsnění na vodové laky!), nábytek, panely, dětské pokoje atd.

Také vhodné jako renovační nátěr na běžné nábytkové laky.

Pastelové odstíny jsou vhodné pouze na smrk kvality I, protože jinak může dojít k nehezkému zvýraznění dírek a trhlin. U dřev bohatých na pryskyřici je nebezpečí, že se přirozené rozdílné zbarvení dřeva po čase zvýrazní a/nebo že vzniknou žluté skvrny v oblasti suků.

### Způsob nanášení

Natírání (akrylový štětec), stříkání (bez mlhy)

### Úprava podkladu

Nový nátěr – brousit zrnitostí 180  
Renovační nátěr – přebrousit zrnitostí 280

### Nový nátěr

2 x ADLER Innenlasur 30801 a násl. nezředěné (mezivýbrus zrnitostí 280)

**U panelů doporučujeme nátěr před montáží; není-li to možné, naneste ve spojkách pouze málo výrobku ADLER Innenlasur 30801 ff aby se zabránilo slepení.**

### Renovační nátěr

1 x ADLER Innenlasur 30801 a násl. nezředěné (výbrus podkladu zrnitostí 280)

### Ředění

Vodou; výrobek je nastaven ke zpracování

### Teplota zpracování a objektu

Nemá klesnout pod + 10 °C.  
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují schnutí.

### Doba schnutí (pokojeová teplota 20°C)

Možné přebrousit či přetřít po 3 hodinách

12-10 (nahrazuje 04-10) ZKL 5309

prosím obraťte

Adler-Laky Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy  
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: [info@lakyadler.cz](mailto:info@lakyadler.cz)

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

**Pracovní nástroje**

Okamžitě po použití vyčistit vodou. Stříkací zařízení nechat dobře proschnout aby se zamezilo zrezivění. Zaschlé zbytky vosku odstranit výrobkem ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

**Vydatnost** (na jedno nanesení)

10 - 12 m<sup>2</sup>/l

**Dodávané balení**

375 ml; 750 ml; 2,5 l; 9 l

**Skladování**

v chladu, ale ne v mrazu

**Skladovatelnost**

3 roky v originálním balení

**Barevné odstíny**

Farblos (bezbarvý), lze tónovat	30801
Eiche (dub)	30802
Samt (samet)	30803
Nuss (ořech)	30807
W 10	30810
W 20	30816

**Všechny odstíny lze mezi sebou míchat. K zesvětlení použijte ADLER Innenlasur Farblos 30801. Zvláštní odstíny pomocí ADLER Color Farbmischsystem Meine Lieblingsfarbe nebo Color4You.**

**Zvláštní pokyny**

Respektujte bezpečnostní list!

I při zpracování laků chudých na škodlivé látky je třeba dodržovat běžné ochranné předpisy.